



Supra UV Bronzefarben zwei Komponenten

Supra UV Metallic inks two pack

Bezeichnung

Supra UV Gold und Silberfarben
zweikomponentig

Einsatzbereich

Bogenoffset, Buchdruck

Eigenschaften

- UV-härtend
- gute Deckkraft
- gute Scheuerfestigkeit
- sehr hoher Metallglanz
- sehr gute Haftung

Bedruckstoffe

Papier, Karton
Kunststofffolien: PVC, PET, PS, PE, PP
(ggf. mit Druckvorbehandlung)

Qualitätsmerkmale

- stabiles Farb- und Feuchtwerkverhalten
- schnelle Härtungsgeschwindigkeit
- gute Transfereigenschaften
- nebelarm

Verarbeitung

Pasten und Firnisse werden getrennt geliefert und müssen direkt vor dem Druck angemischt werden. Die für die Herstellung von UV-Bronzefarben benötigten Anteilungsmittel können beim Einsatz von EPDM-Walzen zum Quellen führen. Gute Beständigkeiten zeigen Mischbezüge auf Basis von NBR.

Einsatzbeschränkungen

Die Farben werden nicht für das Bedrucken von Lebensmittelverpackungen empfohlen!

Lagerung

Produkt kühl und trocken. Die Lagergarantie beträgt 6 Monate.

Description

Supra UV Gold and silver inks
two pack

Application

Sheet-fed offset, letterpress printing

Properties

- UV curing
- good opacity
- good rub resistance
- very high metal effect
- very good adhesion

Substrates

Paper, board
Plastic films: PVC, PET, PS, PE, PP
(if necessary with pre-treatment)

Quality characteristics

- stable ink and dampening behavior
- quick curing speed
- gute Transfereigenschaften
- low misting

Processing

Paste and varnish are separate supplied and must be mixed before printing. The used pasting agent for the manufacture of UV metallic inks can lead to swelling of EPDM rollers. Mixed surfaces based on NBR show a good rub resistance.

Restriction

These inks are not recommended for printing food packaging.

Storage

Product should be stored cool and dry in a dark place. Shelf life in unopened tins is 6 months.

Diese Technische Information hat beratenden Charakter und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand.

1/2 This technical information has only an advisory character and complies with our actual state of knowledge.

Status/ State

12/15



JÄNECKE + SCHNEEMANN

Supra UV Bronzefarben zwei Komponenten

Supra UV Metallic inks two pack

Echtheiten nach DIN ISO 2836 Resistances according to DIN ISO 2836							
Bezeichnung Description	Empfohlenes Mischungsverhältnis Recommended mixing ratio	Artikelnummer Product code	Licht WS nach DIN 16525 light WS acc. to DIN 16525	lasierend/deckend transparent/opaque	Spritz sprit	Lösemittelgemisch nitro	Alkali alkali
Supra UV Silberfirnis Supra UV Silver varnish	80 %	541818					
Supra UV Goldfirnis Supra UV Gold varnish	60 %	554032					
Supra UV Silberpaste Supra UV Silver paste	20 %	541801	7	d 0	+	+	-
Supra UV Reichgoldpaste Supra UV Rich gold paste	40 %	565606	5	d 0	+	+	-
Supra UV Reichbleichgoldpaste Supra UV Rich pale gold paste	40 %	554030	5	d 0	+	+	-
Supra UV Bleichgoldpaste Supra UV Pale gold paste	40 %	567407	5	d 0	+	+	-

Diese Technische Information hat beratenden Charakter und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand.

2/2 This technical information has only an advisory character and complies with our actual state of knowledge.

Status/ State

12/15



JÄNECKE + SCHNEEMANN